

8132

DESIGNATION / DESIGNATION

8051F-AgN410-0.80mm

CARACTERISTIQUES ELASTOMERE/ COMPOUND CHARACTERISTICS

Données/ Characteristics		Unités/ Unit	Norme / Standard	Valeurs/ Values
Elastomère/ Elastomer		Type	/	FPM
Couleur / Color		/	/	Noir / Black

CARACTERISTIQUES TEXTILE / FABRIC CHARACTERISTICS

Données/ Characteristics		Unités/ Unit	Norme / Standard	Valeurs/ Values
Polymère/ Fiber		Type	/	Aramide
Nombre de fils(KetteXSchuss) Count(WarpXWeft)		Nombre/cm - Number/cm	NF EN 1049-2	21 X 18
Epaisseur/ Thickness		mm	ISO 5084	~0.52

CARACTERISTIQUES TOILE A MEMBRANES/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Données/ Characteristics		Unités/ Unit	Norme / Standard	Valeurs/ Values
Epaisseur / Thickness		mm	ISO 2286-3	0.80 +/- 0.10
Masse surfacique/Surface density		g/m²	ISO 2286-2	1365
Résistance à l'éclatement Bursting strength		N/mm	Mol 23 / Mol 31	43

Résistance aux fluides/ Resistance to fluids			ISO 1817	
Gonflement après immersion Immersion swelling	PENTANE 72H/25°C		%Masse/Weight	+3
Séchage/Drying	24H/25°C + 3H/100°C		"	-0,9
Gonflement après immersion Immersion swelling	FAM B 72H/25°C		"	+16
Séchage/Drying	24H/25°C + 3H/100°C		"	-2
Gonflement après immersion Immersion swelling	TOLUENE 16H/25°C		"	+14
Séchage/Drying	3H/100°C		"	-2
Gonflement après immersion Immersion swelling	IRM903 72H/100°C		"	+4

Transiition vitreuse/ DSC		°C	ISO 11357-1	-19
---------------------------	--	----	-------------	-----

Antifuite/ Antiweaking		Oui/Yes - Non/No	MOL 8	Non / No
------------------------	--	------------------	-------	----------

Date de création / Date of Creation
07/10/2003Edité par le Service Laboratoire
Edited by the Laboratory :
A. HINZDate de modification / Updating
06/12/2018Vérifié par le responsable R&D matériaux
Checked by the Material R&D Manager:
D. DELAVAL

Les données indiquées ci dessus sont des valeurs moyennes issues de relevés de plusieurs éprouvettes.
Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif. Aucune garantie ne peut en découler.
The values written above are averaged values from results of several samples.
All these values are given for information. No warranty can follow from this document.

PROPRIETE DE LA SOCIETE EFFBE FRANCE.

NE PEUT ETRE REPRODUIT NI COMMUNIQUE A UN TIERS SANS SON AUTORISATION.

THIS IS THE PROPERTY OF EFFBE FRANCE.THE REPRODUCTION AND THE TRANSMISSION TO AN OUTSIDER ARE FORBIDDEN.